

Fassadenfarbe

Witterungsbeständige Fassadenbeschichtung

Produktinformation

Anwendungsbereich	Außendispersionsfarbe für schützende Fassadenbeschichtungen. Einsetzbar auf Putzen der Mörtelgruppe PII und PIII, Beton, Mauerwerk, asbestfreiem Faserzement sowie zum Überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Gut deckend • Leichte Verarbeitung • Wasserabweisend • Diffusionsoffen
Kenndaten nach DIN EN 1062	Glanz: matt G ₃ Trockenschichtdicke: 100-200 µm E ₃ Max. Korngröße: < 100 µm S ₁ Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): <0,14m (hoch) V ₁ Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): < 0,5 [kg/(m ² · h0,5)] (mittel) W ₂ Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich
Farbton	Weiß
Abtönen	Mit Vollton- Abtönfarbe bis max. 3%.
Dichte	Ca. 1,57 g/cm ³
Pigmentbasis	Titandioxid
Bindemittelart	Kunststoff-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Additive, Methyl- und Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Telefon-Nr.00800/ 63333782
Gebindegrößen	5 l, 10 l

Technisches Merkblatt

Verarbeitung

Auftragverfahren/ Werkzeugempfehlung	<p>CleverPick Fassadenfarbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.</p> <p><u>Profi-Tipp:</u> Ansatzfreie Flächen können Sie durch nass-in-nass Streichen erzielen. Alle Arbeiten ohne großen Druck auf das Werkzeug ausführen.</p> <p>Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sollten die Werkzeuge, um das Austrocknen zu verhindern, in die Farbe eingetaucht werden.</p> <p>Zum Spritzen mit Wasser auf Spritzviskosität einstellen. Airlessapplikation: Düsendgröße 0,026 - 0,031 ", Spritzdruck ca. 160 bar (unverdünnt).</p>
Verarbeitungstemperatur	<p>Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.</p>
Trockenzeit	<p>Überstreichbar nach ca. 5 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.</p>
Verbrauch	<p>Ca. 180 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.</p>
Verdünnung	<p>Bei Bedarf mit max. 10% Wasser verdünnen.</p>
Reinigen der Werkzeuge	<p>Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich ausstreichen bzw. ausrollen und anschließend mit Wasser evtl. unter Zusatz von Spülmittelreinigen.</p>

Hinweise

Lagerung	<p>Trocken, kühl aber frostfrei. Lagerstabilität ca. 1 Jahr. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen.</p>
Untergrunderfordernisse bei der Beschichtung im Innenbereich:	<p>Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harze, Wachse, Öle, Trennmittel etc. sein.</p> <p>Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, k Reidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe durch geeignete Maßnahmen.</p> <p>Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind auf Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff vorher auf Eignung zu prüfen.</p> <p>Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten.</p>

Technisches Merkblatt

Beschichtungsaufbau	Vor Gebrauch gut aufrühren. Optimalen Fassadenschutz erzielen Sie mit 2 Anstrichen. Erster Anstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt, Schlussanstrich möglichst unverdünnt.
----------------------------	--

Pos.	Untergrund	Grundbeschichtung	Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung
1.	Kalkzement,- Zementmörtelputze Putzgruppe P II, P III	Neue Putze erst nach 4-6 Wochen behandeln. Saugfähige oder poröse Putze mit Tiefgrund grundieren. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen.	2 Anstriche mit CleverPick Fassadenfarbe
2.	Beton	Trennmittelrückstände sowie mehlende, sandende Rückstände entfernen. Mit Tiefgrund grundieren.	2 Anstriche mit CleverPick Fassadenfarbe
3.	Kalksandstein- Sichtmauerwerk Ziegelsichtmauerwerk	Ausreichende Trockenzeit bei neuem Mauerwerk beachten. Nur frostbeständige Vormauersteine oder Klinker ohne Fremdeinschlüsse für Anstriche geeignet. Das Mauerwerk muss rissfrei verfugt, trocken und salzfrei sein. Mit Tiefgrund grundieren.	2 Anstriche mit CleverPick Fassadenfarbe
4.	Flächen mit Schimmel- und Pilzbefall	Groben Befall gründlich nass entfernen und gut trocknen lassen. Behördliche Vorschriften beachten. Flächen mit geeigneter Sanierlösung behandeln (Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen).	2 Anstriche mit CleverPick Fassadenfarbe
5.	Kreidende nicht tragfähige Altanstriche	Restlos entfernen und mit Tiefgrund grundieren.	2 Anstriche mit CleverPick Fassadenfarbe

Altbeschichtungen:

Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrich-test durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen.

Technisches Merkblatt

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.40 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eventuelle Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information Stand 07/2016