

profitan Premium Color

Edelmatte Innendispersionsfarbe der Premiumklasse



Produktbeschreibung

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich | <p>Verarbeitungsfertige, geruchsarme Innendispersionsfarbe in Premium Qualität in exklusiven Farbtönen für scheuerbeständige, normal beanspruchte Wand- und Deckenanstriche in allen Wohnräumen, z.B. auf Putz, Beton, Mauerwerk, Raufaser- und Papiertapeten, Gipskartonplatten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.</p> <p>Premium Color ist mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ ausgezeichnet.</p> |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Scheuerbeständige Oberfläche • Hoch deckend • Geringe Spritzneigung • Leichte Verarbeitung • Edelmatte • Hohe Ergiebigkeit • Tropfgehemmt • Raumlufthygienisch unbedenklich |
| Klassifizierung nach DIN EN 13 300 | <ul style="list-style-type: none"> • Nassabrieb: Klasse 2, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778 • Glanzgrad: Matt <p>Bei den Angaben der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen, ohne Beeinträchtigung der Produkteigenschaften.</p> |
| Farbton | <p>Diverse Trendfarbtöne. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.</p> |

Verarbeitung

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsverfahren | <p>Premium Color kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.</p> <p>Zum Spritzen mit Wasser auf Spritzviskosität einstellen.</p> <p>Airlessapplikation: Spritzwinkel 50°, Düse 0,017 - 0,021", Spritzdruck 120-160 bar.</p> <p>Hochdruckapplikation: Düse 2mm, Druck 3 bar.</p> <p>Bitte beachten: Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde eines Farbtons ist beim Kauf auf die gleiche Chargennummer zu achten.</p> |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Beschichtungsaufbau | <p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Handelsübliche Abrollgitter verwenden. Zum Schutz von Möbeln und Böden etc. sollten diese mit Folie abgedeckt werden.</p> <p>Zweimaliges Beschichten führt in der Regel zum gewünschten Ergebnis.</p> <p>Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten, mit Pinsel und kleiner Rolle. Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit einem großen Farbroller durcharbeiten. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes nass in nass durcharbeiten. Dabei immer zuerst 2-3 Bahnen von oben nach unten rollen. Anschließend die aufgebrachte Farbe quer verteilen und zuletzt noch einmal von oben nach unten abrollen. So erzielen Sie im kreuzweisen Auftragen der Farbe die besten Ergebnisse. Alle Arbeiten ohne großen Druck auf das Werkzeug ausführen.</p> <p>Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sollten die Werkzeuge, um das Austrocknen zu verhindern, luftdicht in Folie verpackt werden.</p> |
| Verarbeitungstemperatur | Mindestens +8°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung. |
| Trockenzeit | Überstreichbar nach ca. 4 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten. |
| Verbrauch | Ca. 100 – 125 ml/m ² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln. |
| Verdünnung | Erstanstrich mit maximal 5 % Wasser verdünnt. Schlussanstrich unverdünnt. |
| Reinigung der Werkzeuge | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich austreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zugabe von Spülmittel. |
| Lagerung | Trocken, kühl, aber frostfrei. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen. Anbruchgebände dicht verschlossen halten. |

Untergründe

| Untergrund | Grundbeschichtung | Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung |
|--|---|---|
| <p>Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Sinterschichten, Harzen, Wachsen, Ölen, Trennmittel etc. sein. Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Schimmelpilzen, kreidenden Bestandteilen und sonstige haftungs-beeinträchtigenden Stoffe durch geeignete Maßnahmen. Der zu beschichtende Untergrund bzw. tragfähige Altbeschichtungen sind vorher auf Eignung und Verträglichkeit mit dem neuen Werkstoff zu prüfen. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackiererarbeiten.</p> | | |
| Kalkzement,- Zementmörtelputze Putzgruppe P II, P III | Neue Putze erst nach 4-6 Wochen behandeln. Saugfähige oder poröse Putze mit Tiefgrund grundieren. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen. Siehe BFS Merkblatt Nr. 10 | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Gipsputze Putzgruppe P IV, P V | Je nach Saugfähigkeit mit Tiefgrund grundieren. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen. Siehe BFS Merkblatt Nr. 10 | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Gipskartonplatten (Rigips) und Gipsfaserplatten (Fermacell) | Mit Tiefgrund grundieren. Es dürfen keine glänzenden Stellen entstehen. Bei vergilbten Gipskarton-, Gipsfaserplatten geeigneten Isolieranstrich einsetzen. Siehe BFS Merkblatt Nr. 12 | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Holz-, Span-, Sperrholz- und Hartfaserplatten | 1 – 2 x mit profitan Vorstreichfarbe | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Festhaftende, überstreichbare Tapeten z. B. Raufaser, Prägetapeten usw. | | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| <p>Altbeschichtungen Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Lose, blätternde und gerissene Altanstriche sowie alte Leimfarbenanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen.</p> | | |
| Altbeschichtungen tragfähig | | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Kreidende nicht tragfähige Altanstriche | Restlos entfernen und 1 x mit Tiefgrund grundieren | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Glänzende Altanstriche z.B. Lackanstriche, alte Latexfarben usw. | Müssen vorher angeraut werden. | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Durch Nikotin, Rauch und Wasser vergilbte Flächen | 1 – 2 x mit geeigneter Nikotinsperre oder Isolierfarbe | 1 Anstrich mit geeigneter Nikotinsperre oder Isolierfarbe |
| Flächen mit Schimmel und Pilzbefall | Befall mit geeignetem Schimmelentferner entfernen. | 1 – 2 Anstriche mit profitan Premium Color |
| Dauerelastische Fugenmassen und Dichtungsprofile | (BFS-Merkblatt 20 beachten) | Ist auf Anstrichverträglichkeit zu prüfen. |

Hinweise

| | |
|-------------------------------|---|
| Inhaltsstoffe | Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Buntpigmente, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 / 63 33 37 82. |
| Dichte | Ca. 1,55 g/cm ³ je nach Farbton |
| Bindemittelart | Polyvinylacetat-Dispersion |
| Gebindegröße | 1,0 l und 2,5 l |
| VOC-Sicherheitshinweis | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1g /l VOC. |
| Sicherheitsratschläge | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eventuelle Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
| Entsorgung | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12. |

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00800/ 63333782. (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 • 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information Stand 07/2016