



# METYLAN

## Tapezier- & Renovier-Spachtel

### Dispersionsspachtelmasse

#### EIGENSCHAFTEN

- Für Dübellöcher und kleinere Risse
- Sofort und punktgenau einsetzbar
- Formstabil
- Nach ca. 30 Minuten überarbeitbar
- Rollt nicht auf

#### EINSATZBEREICHE

- Für kleine Reperaturen vor dem Tapezieren
- Zum Füllen von Dübellöchern und kleinen Rissen
- Auch als Modellier- und Dekorspachtel einsetzbar



#### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion anorganische Füllstoffe, Konservierungsmittel
Dichte:	1,2 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	Ca. 9
Farbton:	Weiß
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +5 °C (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) verarbeiten
Trocknung:	Abhängig von Temperatur, Untergrund und Auftragsstärke. Hautbildung erfolgt nach ca. 30 min. 1 mm Auftragsstärke bei 20 °C ca. 4 – 5 h, 5 mm Auftragsstärke bei 20 °C ca. 18 h
Lagerstabilität:	12 Monate

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
www.metylan.de  
www.youjustdo.de





## UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Verwendbar auf allen trockenen, sauberen, festen, tragfähigen, saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Loses Material, Staub, Schmutz oder Fettrückstände (z. B. Schalmittel) entfernen. Stark saugende Untergründe vornässen, ggf. mit Metylan Universal Grundierung grundieren.

## VERARBEITUNG

Die Tube kurz durchkneten, dann die Tubenspitze auf die gewünschte Länge kürzen. Anschließend die Spachtelmasse direkt aus der Tube oder mit geeignetem Spachtelwerkzeug verarbeiten.

In den Arbeitspausen oder bei nicht vollständigem Verbrauch Tube verschließen.

Nicht geeignet für Kunststoffuntergründe, druckbelastete Flächen (z. B. Böden), sowie zum Befestigen von Dübeln und Haken.

## REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Spachtelreste sofort mit feuchtem Schwamm entfernen.

## LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschließen.

## VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MTR12	12 Tuben à 290 g

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.metylan.de](http://www.metylan.de)  
[www.youjustdo.de](http://www.youjustdo.de)

