

## profitan Wandbelagskleber

### Anwendungsbereich:

Klebkraftverstärker für Tapetenkleister.

### Eigenschaften:

- sichere Klebkraft für schwere Tapeten
- transparent auftrocknend
- feuchtigkeitsbeständig

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Additive  
Dichte: ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 9,5-10,5

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit profitan Tapetenablöser entfernen. Schlecht haftende Anstriche beseitigen. Risse und Löcher mit einer profitan Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit profitan Tiefengrund grundieren.

### Verarbeitung als Wandbelagskleber:

profitan Wandbelagskleber mit einer Rolle oder einem Pinsel in Bahnenbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Den Belag in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Die Vorschriften der Tapeten- oder Belagshersteller sind unbedingt zu beachten. Bei entsprechendem Hinweis des Herstellers den Kleber direkt auf den Belag auftragen und diesen nach der vorgeschriebenen Weichzeit verkleben. Wandbeläge erst nach vollständiger Durchtrocknung des Klebers mit Dispersionsfarbe überstreichen.

### Verarbeitung als Klebkraftverstärker:

Zur Verstärkung der Klebkraft und Erhöhung der Feuchtfestigkeit von Tapetenkleistern 20 % profitan Wandbelagskleber in den angesetzten Tapetenkleister einrühren.

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung:

Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940100	4007955017158	750 g

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.