

Profitan Kraft Kleister

Profi-Qualität für optimale Klebesicherheit

Anwendungsbereich:

Besonders geeignet für Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten. Vliestapeten sowie Raufaser. Ideal für überstreichbare Tapeten. Auch für Tapeziergeräte geeignet.

Eigenschaften:

- Methylcellulose mit Kunstharz
- leicht anzurühren
- sehr gut korrigierbar
- auch für Tapeziergeräte geeignet

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Konservierungsmittel, Additive
 Dichte: 0,55 g/cm³
 pH-Wert: 8 - 9
 Löslichkeit: Nach 10 – 15 Minuten gebrauchsfertig
 Verbrauch: 150 – 200 ml/m³
 Biegezugfestigkeit:
 CE-konform gemäß:

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit profitan Tapetenablöser restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit profitan Tiefengrund vorbehandeln.

Ansatz: Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 15 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Verarbeitung:

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen mit einer Bürste satt und gleichmäßig einkleistern und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Bahnen auf Stoß verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

200 g			
Anwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 – 80 m ²
Raufaser	1 : 20	4 l	20 – 25 m ²
Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, Vliestapeten sowie andere schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 – 25 m ² 4 – 5 Euro-Rollen

Sicherheitshinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit eine 750 g-Dose profitan Wandbelagskleber in den fertig angesetzten Kraft Kleister einrühren. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Austretenden Kleister sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Gebindegröße EAN

200 g 4007955204909
 500 g 4007955204916



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.