

profitan Kraft Kleister

Anwendungsbereich:

profitan Kraft Kleister zum Verkleben von Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, Vliestapeten und Raufaser.

Eigenschaften:

- optimale Klebesicherheit
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Celluloseether, Kunstharzpulver
Schüddichte: ca. 0,55 g/cm³
pH-Wert: ca. 8

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, eben, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten mit profitan Tapetenablöser restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer profitan Spachtelmasse ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit profitan Tiefengrund vorbehandeln. Vor der Verklebung heller oder durchscheinender Tapeten eventuelle Farbtonunterschiede des Untergrundes mit profitan Tapeziergrund weiß ausgleichen.

Anrühren:

Packungsinhalt unter Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 15 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Verwendungszweck	Ansatz	Wassermenge	Inhalt reicht für
Vorkleistern	1:40	8 l	60 – 80 m ²
Raufaser	1:20	4 l	20 – 25 m ²
Struktur-, Vinyl und Prägetapeten, Vliestapeten sowie andere schwere Tapeten	1:20	4 l	20 – 25 m ² 4 – 5 Euro-Rollen

Verarbeitung:

Die zugeschnittenen Tapetenbahnen mit einer Bürste satt und gleichmäßig einkleistern und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Bahnen auf Stoß verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt einzuhalten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit eine 750-g-Dose profitan Wandbelagskleber in den fertig angesetzten Kraft Kleister einrühren. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Austretenden Kleister sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
24940079	4007955204909	200 g
24940080	4007955204916	500 g

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.