

profitan Hochglanz Spray profitan Seidenmatt Spray

Kunstharz-Lackspray für innen und außen

Produktinformation

Anwendungsbereich	Dieser Speziallack ist geeignet Gegenstände aus Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe (nach Verwendung von profitan Grundierspray ohne großen Zeitaufwand zu verschönern.
Eigenschaften	profitan Hochglanz -/ Seidenmatt Spray ist farbtoneckungsgleich mit dem RAL-Register. Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom
Farbton	Nach Farbtonekarte
Glanzgrad	Glänzend oder matt
Dichte	Ca. 0,8 g/cm ³
Bindemittelart	Spezial-Alkydharz
Inhaltsstoffe	Alkydharz, Pigmente, verschiedene Additive
Produkt-Code	Nicht vergeben.

Verarbeitung

Untergrund	Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren. 1 – 2 Stunden trocknen lassen.
-------------------	--

Anstrichaufbau/ Verarbeitung

Gleichmäßig im Kreuzgang sprühen.
Vor der Decklackierung mit Nassschleifpapier schleifen. Nach Reinigung der Schleiffläche überlackieren. Flächen abdecken, die nicht besprüht werden sollen. Sprühdose kräftig schütteln bis Kugeln hörbar sind, während Gebrauch wiederholen. Dann immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang auf den Gegenstand sprühen. Kein Zögern, um Blasen und Farbläufer zu vermeiden. Ideale Verarbeitungstemperatur + 20° C.

Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen.

Aus ca. 25 cm Entfernung sprühen.

Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryl-Lack überlackieren!

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdose die Dose senkrecht, mit dem Kopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmaterial ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Lackieraufbau

Holz

1. Holzschutz Grundierspray, 2. Decklack

Metall

1. Rostschutz Grundierspray, 2. Universal Grundierspray, 3. Decklack

Keramik

1. Universal Grundierspray, 2. Decklack

Hinweise:

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn man innerhalb eines Lacksystems bleibt. Die Verwendung anderer Lacksysteme kann im ungünstigsten Fall zu Unverträglichkeiten (Blasen, Risse etc.) führen. In jedem Fall empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Nicht jeder Kunststoff ist überlackierbar.

Verträglichkeit

Miteinander überlackierbar, nicht mit Acryl-Lack überlackieren.

Verbrauch

Ca. 400 ml/m², je nach Rauigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Nitro-Universalverdünner.

Trockenzeit

Bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: nach 30 Minuten

Griffest: nach 4 Stunden

Durchgetrocknet: nach 24 Stunden.

Überarbeitbar: nach ca. 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.

Verpackungsgrößen

400 ml

Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei.

Hinweise

Sicherheitsratschläge

Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen, beschädigen oder verbrennen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe sind gesundheitsschädlich beim Einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Ohne ausreichende Lüftung ist die Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Erwärmung über 50 °C schützen.

Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111 entsorgt werden.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Hinsichtlich Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden sie den Anwender nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache ausgeführt werden. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz).

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technische Information Stand 09/2016